

ПРОТЕСТ 581 W (Протект 581 W)

Водно-восковой состав для консервации труб

СОСТАВ И СВОЙСТВА:

ПРОТЕСТ 581 W это восковая защита, состоящая из особого состава органических эфиров, эмульгированных в воде. Данный состав дает повышенную стойкость как к химико-физическим, так и к атмосферным воздействиям.

ПРОТЕСТ 581 W разработан как защитное вещество против внешних атмосферных воздействий и обеспечивает защиту для длительного открытого хранения. Может применяться для консервации труб, катанки, проволоки, двигателей автомобилей и пр. для последующей открытой транспортировки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПРОТЕСТ 581 W наносится преимущественно методом облива в том виде, в каком поставляется. Состав рекомендуется наносить на предварительно нагретые трубы методом облива с последующим обдувом направленной струей сжатого воздуха для удаления излишков состава и обеспечения равномерности покрытия. При этом формируется пленка толщиной 4-6 г/м², которая затвердевает при дальнейшем хранении труб на воздухе и обеспечивает защиту от коррозии в течение 60-80 циклов по ГОСТ 9.054-72 1й метод. Возможны любые другие методы нанесения.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Физическое состояние	жидкая эмульсия, бежевая или светло коричневая
Сухой остаток (2ч при 120 °С)	14+/- 1%
Плотность	0,98 г/см ³
Вязкость (Колпак F2/20 °С)	54' 4"
Тест соляного тумана	более 120 часов
pH	около 10

Примечание: Незначительные различия в внешнем виде состава не влияют на его эффективность и рабочие характеристики.

УТИЛИЗАЦИЯ:

ПРОТЕСТ 581 W произведен в соответствии с **Regulation EC №1907/2006 REACH** Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (Европейским Регламентом по Регистрации, Оценке, Разрешению и Ограничению Химических Веществ). Расщепление эмульсии производится согласно принятым на предприятии правилам по утилизации маслосодержащих стоков.

ХРАНЕНИЕ: в оригинальной упаковке, при температуре окружающей среды 10-50°С. Срок хранения продукта 12 месяцев с момента производства. Не допускать замораживания, ведет к необратимой дестабилизации. При температуре ниже 10 °С продукт повышает вязкость.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Перед применением ознакомиться с соответствующей информационной Картой Безопасности.